



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNLUBE AW

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNLUBE AW -це глибоко очищені гідравлічні оливи гарної якості з проти зношувальними властивостями для широкого спектру застосувань. Ці оливи мають гарну стійкість до окислення, захист від іржі та корозії та стійкість до піни. SUNOCO SUNLUBE AW забезпечують гарний захист насосів, моторів та інших компонентів гідравлічних систем.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

SUNOCO SUNLUBE AW використовують глибоко очищені базові оливи та найновіші технології присадок, які забезпечують значні проти зношувальні властивості для некритичних застосувань. Їх відмінне співвідношення ціна/якість та дуже гарна термічна і окислювальна стабільність забезпечують необхідний захист ключових компонентів.

ЗАСТОСУВАННЯ

SUNOCO SUNLUBE AW рекомендується для гідравлічних систем, гірничодобувного устаткування та зубчастих передач із середнім навантаженням, а також для змащення загального призначення.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

Dennison HF-2 • Vickers I-286-S • Cincinnati Lamb P-68, P-69, P-70



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	4003	4013	4033
Продукт	Sunlube AW 32	Sunlube AW 46	Sunlube AW 68
Клас в'язкості ISO	32	46	68
В'язкість, cSt @ 40°C	32	46	68
Індекс в'язкості	100	100	100
Температура спалаху, СОС, °С, мін	215	220	220
Температура застигання, °С, макс	- 33	- 29	-24
Цинк, %	0.023	0.023	0.023
Корозія міді, D130	1B	1B	1B
FZG Pass, тест навантаження	10	10	10
Тест на іржу, D665	Витримує	Витримує	Витримує
Піноутворення, D892, Seq I/II/III	20/0	20/0	20/0
Стабільність до окислення	3500+	3500+	3500+

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 28/12, БЦ Regus, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>